

# ARTIGO GUMMIGULVE

## LÆGNINGSVEJLEDNING

**Gulvet** Skal være helt plant, fast og rent uden olie og fedtpletter.  
Rester af gammel spartelmasse, lim og maling fjernes.  
Gulvvarme skal være åbnet i tiden før montering, men reduceret under montering.  
Fugtigheden i undergulvet må ikke overstige 85% efter RF metoden.

**Lokalet** Temperatur min 15°C og max. 25°C.  
Luftfugtighed max 65% RF.  
Ikke direkte sollys på belægning og gulve under og indtil 2 dage efter montering. Belægningen bør ikke anvendes i områder med meget direkte sollys.

**Belægningen** Akklimatiseres i lokalet mindst 48 timer før anvendelse.  
Kontrollér, at batch numrene (som står lige under farvenr.) er samstemmende.

**Lim** Hård belastning samt påvirkning fra sol, fugt og varme kræver tokomponent-lim: Uzin KE 430.  
Vedvarende tørre underlag og almindelig belastning: Gummilim Solid 3454, Uzin KE 2000S ved belægningstykkelse op til 2,5 mm, Uzin KE 66 ved belægningstykkelse op til 4 mm..  
Hårdt belastede områder: Casco Gummilim Elastic 3479  
Områder med truck og palleløfter: CascoThan 1855

**Arbejdsgang** Udlæg et antal fliser efter linie på det klargjorte gulv.

Kontrollér: At nopperækkerne flugter.

At der ingen åbninger findes i samlingerne.

At fliserækkerne opfattes som vinkelret på begge vægflader.

At farven virker ensartet.

Fliserne tages op i rækkefølge.

Underlaget påføres lim. Efter limleverandørens anbefalede åbningstid nedlægges fliserne som først anbragt.

Tromles straks omhyggeligt. 2. tromling senest efter 2 timer.

Fliser og banevarer må ikke bukkes over kant. Anvend trin eller SN trappeforkant. Rollstep må ikke bukkes over kanter med mindre radius end 15 mm.

Banevarer lægges med 2 cm overlæg og skæres gennem begge lag.

De første 6 timer må belægningen kun betrædes meget varsomt, specielt ved brug af tokomponent-lim. Endelig afhærdning kan forventes efter 24 timer.

**Aflevering** Grundrengøring efter afhærdning. Se rengørings- og vedlige- holdelsesvejledning.  
Rekvirér venligst datablad med teknisk information hos limleverandøren.

**ege**

we create more than carpets

ege contract a/s  
Vestergade 58N  
DK-8000 Århus C

Tel: +45 86 21 00 00  
Fax: +45 86 21 50 77

egecontract@ege.dk  
www.egecarpet.com

CVR 81 84 77 11